

BASICSCREEN 1%, 5%, 10%

- 眩しさを抑えた調光性に優れたスクリーン生地
- 建物の方向性に合わせて3つの開放率が選択可能
- 有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得
- 低排出（化学物質）製品のGreenguard®認証
- 防黴性認証取得

アプリケーション



織物表示

	1%	5%	10%
	Semi transparent		
	ポリエステル30%、PVC70%		
	480 g/m ²	410 g/m ²	340 g/m ²
	0.65 mm	0.55 mm	0.50 mm
	245 cm		
	250 cm		

洗濯表示



技術特性

	5-6
	難燃性
	ワークステーションに最適化
	全方位性
	抗菌 (ASTM - SGS)
	湿度の高い場所でも使用可能
	デジタル印刷
	Oeko-Tex, Greenguard
	特別色 5'000 m
	溶着可能

難燃性

B-s2,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 9176/77)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Basicscreen 1%, 5%, 10%

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Basicscreen 1%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
3001	16.8	20.9	63.6	15.5	2.5	0.53	0.38
3006	2.4	4.3	20.0	75.7	1.9	0.79	0.57
3007	2.9	2.9	3.3	93.8	2.9	0.90	0.65
3015	9.0	14.9	45.2	39.9	2.2	0.64	0.46


Basicscreen 5%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
3001	20.3	24.4	60.5	15.1	7.5	0.55	0.40
3006	8.0	10.1	20.3	69.6	7.5	0.80	0.57
3007	7.2	7.2	3.4	89.4	7.2	0.90	0.65
3015	14.4	20.0	43.7	36.3	7.6	0.66	0.47

Basicscreen 10%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
3001	28.3	32.0	55.3	12.7	14.9	0.59	0.43
3006	16.0	18.3	18.0	63.7	15.3	0.82	0.59
3007	16.3	16.3	3.1	80.6	16.2	0.91	0.66
3015	22.4	27.8	28.5	43.7	14.2	0.76	0.55


T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor


F_C + g_{tot}: ガラスで計算した値: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Basicscreen 1%, 5%, 10%

3001 (1%)




3006 (1%)




3007 (1%)



3015 (1%)




3001 (5%)




3006 (5%)




3007 (5%)



3015 (5%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3007 (10%)



3015 (10%)