

COLORAMA 2 MULTICOLOUR

- 質感と色調のためにマルチカラーの糸で織られた独自の ColoramaTreviraCS生地
- Cradle to Cradle ブロンズ認定
- 有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得
- 72°Cまでのウォッシュャブル製品
- 優れた音響特性あり

アプリケーション



織物表示

	Semi transparent
	ポリエステル・トレビラCS
	260 g/m ²
	0.55 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

技術特性

	6
	Alpha-w = 0.30 / 0.65
	難燃性
	湿度の高い場所でも使用可能
	クロス処理のみ
	クロス処理のみ
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

洗濯表示

難燃性

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 2 Multicolour
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{UV}	F _C	g _{tot}
111	27.4	27.0	64.4	8.6	6.6	0.53	0.38
131	17.8	18.9	47.6	33.5	6.8	0.63	0.45
161	12.6	13.3	39.1	47.6	5.1	0.68	0.49
181	8.4	8.7	27.8	63.5	4.0	0.75	0.54
211	24.9	26.4	59.4	14.2	8.0	0.56	0.40
261	12.6	13.1	37.9	49.0	5.1	0.69	0.49
431	12.3	18.2	46.3	35.5	5.0	0.64	0.46
461	9.8	17.3	43.8	38.9	4.8	0.65	0.47

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_s Solar transmission


A_s Solar absorption

F_C Shading factor


 F_C + g_{tot}: ガラスで計算した値: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama 2 Multicolour



111



131



161



181



211



261



431



461