

COLORAMA DIMOUT

- 裏表の色を統一し、均一感のある外観を持つColorama Dimout生地
- Cradle to Cradle ブロンズ認定
- 有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得
- 72℃までのウォッシュابل製品
- 優れた音響特性

アプリケーション



織物表示

	Dimout
	ポリエステル
	350 g/m ²
	0.80 mm
	305 cm
	310 cm

洗濯表示



技術特性

	5
	Alpha-w = 0.60 / 0.80
	難燃性
	湿度の高い場所でも使用可能
	クロス処理のみ
	クロス処理のみ
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	特別色 240 m

難燃性

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Dimout

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
408	0.1	0.1	31.3	68.6	0.72	0.52
409	0.0	0.1	18.0	81.9	0.80	0.58
410	0.0	0.1	27.4	72.5	0.74	0.54
411	0.0	0.1	20.9	79.0	0.79	0.57
422	0.0	0.1	23.2	76.7	0.77	0.55
429	0.0	0.1	26.2	73.7	0.75	0.54
446	0.0	0.1	19.7	80.2	0.79	0.57
463	0.1	0.1	29.9	70.0	0.73	0.52
478	0.0	0.1	21.0	78.9	0.78	0.57
479	0.0	0.1	25.3	74.6	0.76	0.55

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

F_C Shading factor

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption


g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: ガラスで計算した値: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama Dimout



408




409




410




411



422



429



446



463



478



479