

SAFESCREEN

- 最も厳しい防火基準に準拠したPVCフリーのガラス繊維のスクリーン生地
- 眩しさを最小限に抑えながら、日光を最大限取り入れることが出来るように織られている
- 徹底した衛生管理に貢献する抗菌サニタイズ加工
- 低排出（化学物質）製品のGreenguard®認証

アプリケーション



織物表示

	Semi transparent
	グラスファイバー、コーティング
	170 g/m ²
	0.20 mm
	235 cm
	240 cm

洗濯表示



技術特性

	7-8
	不燃性
	抗菌剤（サニタイズド）
	デジタル印刷
	Greenguard
	特別色 2'000 m

難燃性

A2-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 A2 (DIN 4102-1)
 M0 (NF P 92-503)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



その他の情報
silentgliss.com



Safescreen

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
119	36.0	35.0	60.0	5.0	0.08	0.57	0.41
319	32.4	33.0	57.0	10.0	0.07	0.58	0.42
348	29.7	31.0	52.0	17.0	0.09	0.63	0.45
349	13.7	18.0	35.0	47.0	0.07	0.72	0.52
410	23.7	26.0	48.0	26.0	0.07	0.63	0.45
440	5.7	6.0	7.0	87.0	0.05	0.89	0.64
441	6.3	8.0	13.0	79.0	0.05	0.87	0.63

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{uv} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_s Solar transmission

A_s Solar absorption


F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1


Safescreen




119




319




348




349



410



440



441