

TRISCREEN 1%, 3%, 5%

- 眩しさを抑えた調光性に優れたスクリーン生地
- 建物の方向性に合わせて3つの開放率が選択可能
- 均一な外観と高い太陽光反射率を実現する為に、全ての生地色の裏は白い樹脂コーティング
- 低排出（化学物質）製品のGreenguard®認証

アプリケーション



！

適さない。SG 4905,
SG 4900, SG 4907

織物表示

	1%	3%	5%
	Semi transparent		
	64% PVC, 36% グラスファイバー		
	460 g/m ²	450 g/m ²	430 g/m ²
	0.64 mm	0.63 mm	0.63 mm
	245 cm		
	250 cm		

洗濯表示



技術特性

	7-8
	難燃性
	ワークステーションに最適化
	全方位性
	低い熱貫流率
	湿度の高い場所でも使用可能
	デジタル印刷
	Greenguard
	特別色 10'000 m
	溶着可能

難燃性

Class 1 (BS 476)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



その他の情報
silentgliss.com



Triscreen 1%, 3%, 5%

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)


Triscreen 1%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
009	20.4	20.0	70.0	10.0	0.02	0.49	0.35
064	16.8	19.0	64.0	17.0	0.02	0.53	0.38
065	7.2	10.0	54.0	36.0	0.02	0.58	0.42
076	4.8	5.0	49.0	46.0	0.01	0.61	0.44
077	5.4	6.0	50.0	44.0	0.02	0.61	0.44
094	13.0	14.0	60.0	26.0	0.01	0.56	0.40

Triscreen 3%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
009	24.5	24.0	67.0	9.0	0.04	0.52	0.37
064	20.7	23.0	63.0	14.0	0.03	0.54	0.39
065	11.2	14.0	54.0	32.0	0.03	0.59	0.43
076	9.1	9.0	49.0	42.0	0.04	0.63	0.45
077	8.9	9.0	50.0	41.0	0.03	0.62	0.45
094	15.4	17.0	61.0	22.0	0.04	0.55	0.40


Triscreen 5%							
Colour	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
009	26.2	26.0	66.0	8.0	0.06	0.52	0.38
064	23.2	25.0	61.0	14.0	0.04	0.56	0.40
065	13.9	17.0	53.0	30.0	0.05	0.60	0.43
076	12.0	12.0	42.0	46.0	0.05	0.68	0.49
077	11.8	12.0	50.0	38.0	0.05	0.62	0.45
094	18.6	20.0	57.0	23.0	0.05	0.58	0.41

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor


F_C + g_{tot}: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Triscreen 1%, 3%, 5%


009 (1%)




064 (1%)




065 (1%)




076 (1%)



077 (1%)




094 (1%)




009 (3%)




064 (3%)



065 (3%)




076 (3%)



077 (3%)



094 (3%)




009 (5%)




064 (5%)



065 (5%)



076 (5%)



077 (5%)



094 (5%)